



Technikai Adatlap

TP 260 NT TAMPONNYOMÓ FESTÉKEK

FELHASZNÁLÁS

Duruplastok, fémek, lakkozott felületek, poliamid, poliészter, polikarbonát, polimetilakrilát, poliuretán és kemény PVC felületek nyomtatására.

TULAJDONSÁGOK

A TP 260 NT széria festékei gyorsan száradó, fényes felületű festékek. Két komponensű festékként használható fel. A nyomatok ellenállása rendkívül jó szerves oldószerekkel, egyes vegyszerekkel, savakkal és alkáliakkal szemben. Igen magas a nyomatok kopásállósága.

SZÍNÁRNYALATOK

A TP 260 NT széria festékei nem tartalmaznak nehézfémeket, megfelelnek az EN 71 szabvány játékbiztonsági előírásainak.

BEÁLLÍTÁS

A TP 260 NT festékeket két komponensű festékként TP 219 Típusú edzővel kell használni. A következő súlyarányban kell az edzőt a festékhez adni:

2 rész TP 260 NT festék : 1 rész TP 219 edző (härter)

A már összekevert két komponensű festékhez 15-30% hígítót adva érhető el a nyomtatásra kész állapot. A bekevert festék fazékideje kb. 6 óra. A fazékidő túllépése esetén a festék tapadása, a nyomatok kémiai és mechanikai ellenállása jelentősen romlik, akkor is, ha a festék állagában szemmel látható változás még nem történt.

SZÁRADÁS

A TP 260 NT két komponensű festékként fizikailag és kémiailag is szilárdul. Szobahőmérsékleten (20-25°C) kb.2 perc alatt felületileg szárad meg a festék. Levegővel fúvatva és/vagy melegítve a száradási idő akár 30-40 másodpercre is csökkenthető.

A TP 260 NT-t kétkomponensű festék 5-6 nap alatt éri el maximális mechanikai és kémiai ellenálló képességét.

TISZTÍTÁS

A klisék, gépalkatrészek és szerszámok tisztításához VD 40 típusú tisztítószer használatát javasoljuk.

KISZERELÉS

A TP 260 NT tamponnyomó festék kizárólag 1 literes kiszerelesben kerül forgalomba.

FELHASZNÁLÁSI IDŐ

A szavatossági idő a dobozon van feltüntetve.

FIGYELMEZTETÉS

Felhasználás előtt olvassák el a biztonság technikai adatlapot.

A biztonságtechnikai adatlapok az EG 1907/2006 irányelvnek megfelelően készültek, tartalmazzák az EG 1999/45 irányelvnek megfelelően a feldolgozási, ártalmatlanítási és tárolási óvintézkedéseket.

E technikai adatlap a biztonságtechnikai adatlappal együtt értelmezendő.

STANDARD SZÍNEK

citromsárga	TP 260/10 NT	sötétkék	TP 260/33 NT
közép sárga	TP 260/11 NT	türkiz	TP 260/34 NT
sötét sárga	TP 260/12 NT	lila	TP 260/37 NT
narancs	TP 260/15 NT	világoszöld	TP 260/40 NT
okker	TP 260/17 NT	fenyő zöld	TP 260/41 NT
világos vörös	TP 260/20 NT	fényes zöld	TP 260/42 NT
szignál vörös	TP 260/21 NT	világos barna	TP 260/50 NT
kármin vörös	TP 260/22 NT	sötét barna	TP 260/51 NT
rózsaszín	TP 269/25 NT	fehér	TP 260/60 NT
világoskék	TP 260/30 NT	fehér	TP 260/60 MT NT
középkék	TP 260/31 NT	fekete	TP 260/65 NT
mélykék	TP 260/32 NT	fekete	TP 260/65 MT NT

Egyéb színek kívánságra keverhetőek.

DUPLÁN FEDŐ SZÍNEK

citromsárga	TP 300/10 HD-NT	kármin vörös	TP 300/22 HD-NT
közép sárga	TP 300/11 HD-NT	világoskék	TP 300/30 HD-NT
sötét sárga	TP 300/12 HD-NT	lila	TP 300/37 HD-NT
narancs	TP 300/15 HD-NT	világoszöld	TP 300/40 HD-NT
világos vörös	TP 300/20 HD-NT	fehér	TP 300/60 HD-NT
szignál vörös	TP 300/21 HD-NT	fekete	TP 300/65 HD-NT

C-MIX KEVERŐSZÍNEK

citromsárga	TP 260/Y30	lila	TP 260/V50
aranyárga	TP 260/Y50	kék	TP 260/B50
narancs	TP 260/O50	zöld	TP 260/G50
skarlát	TP 260/R20	Fekete	TP 260/N50
vörös	TP 260/R50	fehér	TP 260/W50
bíbor	TP 260/M50	színtelen	TP 260/E50

BRONZ SZÍNEK

világos arany	TP 260/75-AB-NT
közép arany	TP 260/76-AB-NT
mély arany	TP 260/77-AB-NT
réz	TP 260/78-AB-NT
ezüst	TP 260/79-AB-NT

METÁL SZÍNEK

világos arany	TP 260/75-MG
közép arany	TP 260/76-MG
mély arany	TP 260/77-MG
réz	TP 260/78-MG
ezüst	TP 260/79-MG

EURÓSKÁLA RASZTER SZÍNEK

sárga	TP 260/180 R-NT
bíbor	TP 260/181 R-NT
kék	TP 260/182 R-NT

A technikai és biztonsági adatlapok tartalma legfrissebb információink szerinti, azonban a gyártó a változtatás jogát fenntartja. Az adatlapok tájékoztató jellegűek. Minden esetben ajánlott a sorozatgyártás megkezdése előtt tesztnyomatást végezni és az egyedi nyomtatási körülményekre tekintettel az esetleg szükséges változtatásokat elvégezni.

Jelen adatlap kiadásától a korábbi verziók érvényüket veszítik.

Készült: 2008 április, verzió szám: 05

Gyártó:



Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>

Forgalmazó:



Hart Color 1992. Kft.
2141 Csömör, Mogyoródi út 24.
Tel.: +36-28-543370 Fax: +36-28-543371
www.hartcolor.com, hartcolor@hartcolor.com